

## WaterBase 900+ Series: 3-Stage Candy Effect Colours

### VOORBEREIDING



#### Kleurcontrole

Bepaal altijd de juiste kleur en/of kleurvariant. Dit dient te gebeuren in een zo vroeg mogelijk stadium, bij voorkeur als een schatting van de reparatie wordt gemaakt. Een spray-out maken in dit stadium is de beste methode.



#### Reinigen

Reinig met 1-951 Silicone Remover en/of 9-851 WaterBase 900+ degreaser.



#### Bescherming

Gebruik passende ademhalingsbescherming (gebruik van een verse luchtmasker wordt sterk aanbevolen).

## STAP 1



#### Aanbrengen

Breng één van de aanbevolen Grey Shades hieronder aan. Als de kleur van de primer niet overeenkomt met de Grey Shade, brengt u een WaterBase 900+ serie Grey Shade aan.

PRODUCT	LAAG/LAGEN:
6133 Grey Shade 1K Primer Aerosol White G5903	1 - 3
6135 Grey Shade 1K Primer Aerosol Light Grey G5905	1 - 3
6137 Grey Shade 1K Primer Aerosol Mid Grey G5907	1 - 3



#### Droogtijd

12 - 20 minuten (Droogtijd kan variëren, afhankelijk van de omgevings- en cabinettemperatuur en luchtvochtigheid).



#### Oppervlakte

Schuur de grondlak licht indien nodig.



#### Uitdampen

2 - 3 minuten tussen de lagen  
12-15 minuten voordat de undercoat kleur wordt aangebracht.

## STAP 2



#### Aanbrengen

Breng de eerste kleurlaag aan, inclusief de dropcoat.



#### Uitspuiten

Spuut op het aangrenzende deel uit of de uitspuitzone. **Zorg ervoor dat de kleur de primer overlapt. De tweede laag moet de vorige laag overlappen.**



#### Uitdampen

Tot een uniform mat oppervlak is ontstaan.

## STAP 3



#### Aanbrengen

Breng de transparante mid coat van uw keuze aan (het aantal lagen is afhankelijk van de spray-out).



#### Uitspuiten

Laat de transparante mid coat de eerste kleurlaag overlappen.



#### Droogtijd

Tot een uniform, mat oppervlak is ontstaan. (Droogtijd kan variëren, afhankelijk van de omgevings- en cabinettemperatuur en luchtvochtigheid).

## STAP 4



#### Aanbrengen

Breng een aanbevolen Clear Coat aan die geschikt is voor de WaterBase 900+ -series.

### AANGERADEN PRODUCTEN



6133 Grey Shade 1K Primer Aerosol White G5903  
6135 Grey Shade 1K Primer Aerosol Light Grey G5905  
6137 Grey Shade 1K Primer Aerosol Mid Grey G5907  
47-91 2K Spot Repair Thinner  
1-231 Fade-Out Thinner  
MS/HS/HS420 Clear Coats