

WaterBase 900+ Series: 3-Stage Candy Effect Colours

VOORBEREIDING



Kleurcontrole

Bepaal altijd de juiste kleur en/of kleurvariant. Dit dient te gebeuren in een zo vroeg mogelijk stadium, bij voorkeur als een schatting van de reparatie wordt gemaakt. Een spray-out maken in dit stadium is de beste methode.



Reinigen

Reinig met 1-951 Silicone Remover en/of 9-851 WaterBase 900+ degreaser.



Bescherming

Gebruik passende ademhalingsbescherming (gebruik van een verse luchtmasker wordt sterk aanbevolen).

STAP 1



Opmerking

Wanneer de met OEM gecoate onderdelen niet zijn doorgeschuurd tot op het blanke metaal, ga dan verder met STAP 2.

Als de OEM-gecoate onderdelen worden gerepareerd met de 8-145 HS Surfacer Sanding, dan adviseren wij de instructies te volgen van de Best Practices voor WaterBase 900+ Serie: 3-Stage Candy Effect Colours, onderlaag: 8-145 HS Surfacer Sanding.

Als de OEM-gecoate onderdelen worden gerepareerd met de Grey Shade 1K Primers Aerosol, dan adviseren wij de instructies te volgen van de Best Practices voor WaterBase 900+ Serie: 3-Stage Candy Effect Colours, onderlaag: Spot Reparatie met Grey Shade 1K Primer Aerosol.

STAP 2



Aanbrengen

Breng de eerste kleurlaag aan, inclusief de dropcoat.



Uitspuiten

Spuit op het aangrenzende deel uit of de uitspuitzone. **Zorg ervoor dat de tweede laag de vorige laag overlapt.**



Uitdampen

Tot een uniform mat oppervlak is ontstaan.

STAP 3



Aanbrengen

Breng de transparante mid coat van uw keuze aan (het aantal lagen is afhankelijk van de spray-out).



Uitspuiten

Laat de transparante mid coat de eerste kleurlaag overlappen.



Droogtijd

Tot een uniform mat oppervlak is ontstaan (Droogtijd kan variëren, afhankelijk van de omgevings- en cabinettemperatuur en luchtvochtigheid).

STAP 4



Aanbrengen

Breng een aanbevolen Clear Coat aan die geschikt is voor de WaterBase 900+ -series.

OVERGANG OP PANEELREPARATIE



Spuit op het naastgelegen paneel uit of in het overgangsgedebied. **Zorg ervoor dat de tweede laag de vorige laag overlapt.**

AANGERADEN PRODUCTEN



47-91 2K Spot Repair Thinner
 1-231 Fade-Out Thinner
 MS/HS/HS420 Clear Coats